

# Rock PEC



## Technické specifikace



### Popis výrobku:

Polyfelt Rock PEC je kompozit z netkané polypropylenové geotextilie a vysokopevnostních polyesterových (PET) vláken. Díky tomu má Polyfelt Rock PEC vysokou pevnost v tahu. Používá se pro vyztužování zemních konstrukcí v dopravním a pozemním stavitelství.

### Funkce:



### Certifikáty:



Rock PEC	Pevnost v tahu		Tažnost		Mechanická odolnost		Propustnost vody kolmo k rovině výrobku [l/m <sup>2</sup> /s] EN ISO 11058	Velikost průřeliny [mm] EN ISO 12956	Plošná hmotnost [g/m <sup>2</sup> ] EN ISO 9864	Šířka [m]	délka [m]	Role	
	podélně [kN/m] EN ISO 10319	příčně [kN/m] EN ISO 10319	podélně [%] EN ISO 10319	příčně [%] EN ISO 10319	proti protřžení – CBR [kN] EN ISO 12236	proti dynamickému protřžení [mm] EN ISO 13433						plocha [m <sup>2</sup> ]	hmotnost [kg]
PEC 35	37,0	12	11	85,0	2,40	17	70	0,095	290	5,3	100	530	156,00
PEC 40/40 ND	42,0	42	11	10,5	3,48	17	55	0,095	–	5,3	100	530	205,00
PEC 40 ND	42,0	12	11	85,0	2,40	17	70	0,095	–	5,3	100	530	155,60
PEC 50 ND	52,5	12	11	85,0	2,70	17	70	0,095	–	5,3	100	530	166,25
PEC 55	58,0	12	11	85,0	2,70	17	70	0,095	310	5,3	100	530	167,00
PEC 55/55	58,0	58	11	11,0	4,25	18	55	0,105	–	5,3	100	530	218,00
PEC 75/75 ND	79,0	79	11	10,5	5,75	17	55	0,095	–	5,3	100	530	255,00
PEC 75 ND	79,0	12	11	85,0	2,70	17	70	0,095	350	5,3	100	530	188,00
PEC 95	100,0	12	11	85,0	3,40	17	70	0,095	400	5,3	100	530	215,00
PEC 95/95 ND	100,0	100	11	10,5	5,00	17	55	0,110	–	5,3	100	530	292,00
PEC 125	132,0	12	11	90,0	3,80	17	70	0,095	420	5,3	100	530	234,00
PEC 180	190,0	12	11	95,0	4,70	17	70	0,095	510	5,3	100	530	282,00
PEC 230	242,0	12	11	95,0	4,90	17	70	0,095	620	5,3	100	530	340,00

### Poznámka:

Není-li uvedeno jinak jsou hodnoty stanoveny dle platných evropských norem a jsou platné ke dni vydání tohoto dokumentu. Výrobky podléhají neustálému vývoji a zlepšování a uvedené hodnoty se mohou v čase měnit.

V případě požadavku na dodávku výrobků s jinými **rozměry rolí** nebo o jiných **technických parametrech** nebo v případě zájmu o **technickou konzultaci** kontaktujte technické oddělení společnosti GEOMAT (tel. 548 218 903; e-mail: [technika@geomat.cz](mailto:technika@geomat.cz)).

Dodavatel výrobku: **GEOMAT s.r.o.**

Další informace o výrobku najdete na webových stránkách [www.geomat.cz](http://www.geomat.cz)